



Zhaia Pinturas a creado el **Esmalte Industrial DRALION** que es un Esmalte Alquidatico Modificado de secado rápido diseñado exclusivamente para uso industrial, que se puede usar en superficies interiores y exteriores. Posee una alta resistencia a la intemperie y mejora la protección ante la corrosión.

Zhaia Pinturas creo este **Esmalte Industrial DRALION** a base de resinas de la más alta calidad que existe en el mercado y que cubre fácilmente las características como efectividad ante la corrosión dejando una película tersa y dura, con una inigualable adherencia sobre lamina desnuda. Gracias a su secado acorta considerablemente el tiempo de pintado.

Este **Esmalte Industrial DRALION** puede utilizarse sobre todo en carrocerías, estructuras, tuberías, maquinaria y gran variedad de superficies metálicas que estén expuestas a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Zhaia Pinturas le recomienda mezclar correctamente el **Esmalte Industrial DRALION** antes de aplicarlo. A 1 litro de Esmalte Industrial DRALION agregar del 60 al 80 % de thinner acrílico si se va a aplicar por aspersión regulando la presión del aire a 3 Kg/cm². No olvide filtrar el material.

Zhaia pinturas recomienda asegurarse de que el área a pintar esté libre de cualquier tipo de contaminante. Su oreo entre mano y mano es de 5 a 10 minutos.

Para un mejor acabado aplique de 2 a 3 manos de este Esmalte Industrial.

NOTA: Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.



CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION
VISCOSIDAD EN COPA FORD N. 4	180 A 200 SEGUNDOS
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO LIBRE DE HUELLA	30 A 45 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	24 HORAS
PESO ESPECIFICO	0.980 A 1.100 gr/ml
METODO DE APLICACION	PARA OPTIMOS RESULTADOS APLICAR POR ASPERSION CON PISTOLA DE AIRE
RENDIMIENTO	8 m ² /lt A 1 MILESIMA DE ESPESOR
DURABILIDAD	1 A 1.5 AÑOS
MOLIENDA Y LIMPIEZA EN HEGMAN	7H/7H
REDUCTOR RECOMENDADO	THINNER ACRILICO
% DE REDUCTOR RECOMENDADO	35 A 50 %
PRESION DE APLICACION	3 kg/cm ²

GRUPO ESPECIALISTA EN PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.

KM. 19.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56400

TEL. 58 57 07 77 <http://zhaipinturas.mx> email: produccion@zhaipinturas.mx