



La Laca Industrial de **Zhaia Pinturas** es una Laca a base de Nitrocelulosa, tiene buen poder cubriente, buen brillo y secado rápido. Se recomienda su uso para pintar muebles de madera o metal, se pueden aplicar en cualquier tipo de superficie de madera limpia para interiores (muebles de oficinas, comercios, recamaras, comedores, muebles infantiles, construcción, etc.). Cuenta con una buena gama de colores.

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final: como pintura agrietada o suelta, grasa, polvo, tierra, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Para madera nueva lije la superficie en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 o 150 y vaya disminuyendo el tamaño del grano de la lija (400 o 600) hasta que la superficie este lisa y tersa.

Para maderas ya recubiertas, desprenda la capa anterior, ya sea con lija o aplicando un removedor para madera. Limpie perfectamente la superficie con gasolina blanca o un disolvente adecuado deje secar completamente y proceda como si se tratara de una madera nueva.

### **PREPARACION DEL MATERIAL**

Agite perfectamente La Laca Industrial procurando incorporar todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga una apariencia uniforme. Para 1 lt de Laca Industrial agregue de 1.5 a 2 lt de thinner acrílico para climas entre 25° y 30°C y para temperaturas mayores a 30°C utilice el thinner acrílico junto con un retardador para lacas con el fin de evitar la formación de cascara de naranja y obtener una mejor nivelación de la laca. Aplique con pistola de aire regulando la presión de 30 a 40 lb. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos dejando un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos. Si desea pulir la laca permita un secado de 24 hrs.

El rendimiento de la Laca Industrial de Zhaia Pinturas dependerá del tipo de madera y el número de manos y el color que aplique y fluctúa de 6 a 8 m<sup>2</sup>/lt.

**NOTA:** Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

GRUPO ESPECIALISTA EN PINTURAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.

KM. 19.5 CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P.  
56400

TEL. 58 57 07 77 <http://www.zhaiapinturas.mx> email: producción@zhaiapinturas.mx